

Committente: **Inerti S.r.l.**
Via Giovanni Masi, 41A
43123 Parma (PR)

RAPPORTO DI PROVA N° 12410/43/56 del 02/11/2022

Pagina 1 di 2

Verbale di accettazione n° **5546/AF** del **13/10/2022**

Vs. rif. -

SETTORE

CHIMICA

DATI FORNITI DAL COMMITTENTE

DIRETTORE DEI LAVORI : -
PROPRIETA' O ENTE APPALTANTE: -
CANTIERE : Cava Pian di Lanzola - Pontremoli (MS)
METODO DI CAMPIONAMENTO: A cura e responsabilità del cliente
VERBALE DI CAMPIONAMENTO: -
MODALITA' DI PRELIEVO: A cura e responsabilità del cliente
DATA DI CAMPIONAMENTO : -
UBICAZIONE PRELIEVO : Cava Pian di Lanzola - Pontremoli (MS)
PUNTO DI CAMPIONAMENTO: -
CONTRASSEGNO CAMPIONE: **Arenaria**

DATI ACQUISITI DAL LABORATORIO

DATA E ORA DI RICEZIONE CAMPIONE : 13/10/2022
NATURA DEL CAMPIONE: Roccia per massi da scogliera
NUMERO DI PROTOCOLLO CAMPIONE: 5546_1


I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova, così come ricevuti

**IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMBIENTE**

Dott. Enrico VERONESE

LO SPERIMENTATORE

P.I. Paolo BUONAVITA



TECNO PIEMONTE S.p.A.

CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE - SERVIZI PER INGEGNERIA
AUT. MIN.: INTERNO - SALUTE - SVILUPPO ECONOMICO - ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI ART. 20 LEGGE 1086/71 - DPR. 380/01
INDAGINI - GEOTECNICA TERRENI E ROCCE - MARCATURA CE ORGANISMO NOTIFICATO N° 1372



RAPPORTO DI PROVA N° 12410/43/56 del 02/11/2022			Pagina 2 di 2
Verbale di accettazione n°	5546/AF	del	13/10/2022
			Vs. rif.

PROVA	U.M.	Perdita di massa	INCERTEZZA DI MISURA ⁽¹⁾	LOQ ⁽²⁾	METODO DI PROVA	DATA INIZIO ANALISI	DATA FINE ANALISI
Prova al solfato di magnesio	%	0,0	-	-	UNI EN 1367-2	17/10/2022	31/10/2022

1 Incertezza estesa espressa con gradi di libertà=9 fattore di copertura k=2, livello di fiducia 95%

2 LoQ (limite di quantificazione)

Il risultato preceduto dal simbolo "<" indica un valore inferiore a LoQ (limite inferiore di quantificazione).

Fine del rapporto di prova

Sede Amministrativa
Statale Valsesia, 20
13035 Lenta (Vc)
Tel. +39-0163.885.111
Fax +39-0163.885.028

Unità operativa n. 1
Statale Valsesia, 20
13035 Lenta (Vc)
Tel. +39-0163.885.111
Fax +39-0163.885.028

Unità operativa n. 2
Via Ponte Romano, 228-230
11027 Saint-Vincent (Ao)
Tel. +39-0166.537.780
Fax +39-0166.510.914

Sede legale
Via C. Pizzorno, 12 - 28078
Romagnano Sesia (No)
tecnopiemonte@tecnopiemonte.com
www.tecnopiemonte.com